

HAFTPAPIER (indoor)

Obermaterial

JAC Chromo Semi Gloss 80 – 12077

Weißes, halbgläzendes Papier mit Spezialbeschichtung

Durchschnittswerte

	12077
Gewicht (g/m ²)	80
Dicke (µm)	65
Zugfestigkeit	
längs (N/mm ²)	80
quer (N/mm ²)	40
Oberflächenbeschaffenheit (Bekk. sec)	1800
Opazität (%)	89
Lagerfähigkeit des Laminats ¹⁾ (Jahre)	2

¹⁾ Bezogen auf die Klebkraft und Bedruckbarkeit; bei Lagerung der original verpackten Ware in dunklen, trockenen Räumen bei einer Temperatur von 22 ± 2°C und einer Luftfeuchtigkeit von 50 % ± 5% rel. Feuchte

Klebstoff

Alle drei Klebstoffe sind Dispersionsklebstoffe auf Acrylbasis mit sehr guten Verarbeitungs- und Verklebungseigenschaften, einschließlich einem guten bis hervorragenden Planschneideverhalten und einer sehr guten UV-Beständigkeit.

D2000 ist ein permanenter, breit einsetzbarer Klebstoff für viele gängige Substrate.

Durchschnittswerte

	DURO D2000
Klebkraft (N/25 mm) (FTM 2 auf Edelstahl/20 min. Abbindezeit)	9
Anfangshaftung (N/25 mm) FTM 9, auf Glas	11
Empfohlene Mindest- aufklebtemperatur (°C)	>+5
Kältebeständig (°C) ²⁾ bis	- 40

²⁾ nur eingeschränkt kältebeständig, solange noch nicht die volle Klebkraft aufgebaut ist – dauert mindestens 24 Std.

Silikonpapier

B 85 / B 110 - ein mit Silikon behandeltes, holzfreies Spezialpapier. Durch eine einseitig aufgetragene Spezialbeschichtung sind die Papiere feuchtigkeitsstabilisiert. Außerdem besitzen sie eine hohe Dimensionsstabilität und eine hervorragende Planlage.

B 110 – Standardabdeckung für geschlitzte Materialien.

Durchschnittswerte

	B 85	B 110
Gewicht (g/m ²)	80	86
Dicke (µm)	84	87

Gewährleistung und Haftung.

Die vorstehenden Angaben stellen unsere gegenwärtigen Erfahrungswerte dar. Der Benutzer muss vor der eigentlichen Verwendung des Produkts selbst prüfen, ob das Produkt tatsächlich für die betreffende Anwendung geeignet ist, dies besonders auch bezüglich aller möglichen Einflussfaktoren, die sich aus der betreffenden Anwendung ergeben. Alle Fragen einer Gewährleistung und Haftung, einschließlich der Gewährleistungsfrist für dieses Produkt, regeln sich nach unseren jeweils gültigen Allgemeinen Verkaufsbedingungen, sofern nicht zwingend gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen. Technische Verbesserungen behalten wir uns jederzeit vor.

Ausgabe März 2011

Diese Ausgabe ersetzt alle bisherigen Ausgaben.