

HAFTPAPIER

matt (indoor)

Druckträger

Uncoated
Weiß, unbeschichtet, holzfrei
Schreibpapier

Durchschnittswerte		Uncoated
Gewicht (ISO 536)	(g/m ²)	70
Dicke (ISO 534)	(µm)	70
Bruchkraft		
längs (ISO 1924)	N/15 mm	>=58
quer (ISO 1924)	N/15 mm	>=24
Opazität (ISO 2471)	(%)	88
Lagerfähigkeit des Verbundes*	(Jahre)	2

*bezogen auf die Klebkraft und Bedruckbarkeit; bei Lagerung der original verpackten Ware in dunklen, trockenen Räumen bei einer Temperatur von 22 ± 2 °C und einer Luftfeuchtigkeit von 50 % ± 5 % rel. Feuchte.

Druckempfehlung für alle Materialien:

Alle klassischen Druckverfahren (Flexografie, Hochdruck, Offset) nach Möglichkeit zuvor testen.

Klebstoff

PERM ist ein permanenter
Klebstoff auf Acrylbasis mit guten
Verarbeitungs- und Planschneide-
eigenschaften

Durchschnittswerte (gemessen auf Glas)	PERM
Empfohlene Mindestverklebetemperatur	°C >+2
Wärmebeständigkeit	
bis zu 24 Std.	°C +100
bis zu 1 Std.	°C +160
Kältebeständigkeit	°C -20
(Temperaturbelastung erst nach Erreichen der Endklebekraft nach mindestens 24 Stunden)	
Beständigkeit gegen Alterung	gut
(Temperaturbelastung erst nach Erreichen der Endklebekraft nach mindestens 24 Stunden)	

Silikonpapier

Abdeckpapier ohne Split / Split
– ein silikonisiertes, holzfreies
Spezialpapier

Durchschnittswerte	NO SPLIT	SPLIT
Gewicht	(g/m ²) 80	80
Dicke	(g/µm) 84	84

Gewährleistung und Haftung

Die vorstehenden Angaben stellen unsere gegenwärtigen Erfahrungswerte dar. Der Benutzer muss vor der eigentlichen Verwendung des Produkts selbst prüfen, ob das Produkt tatsächlich für die betreffende Anwendung geeignet ist, dies besonders auch bezüglich aller möglichen Einflussfaktoren, die sich aus der betreffenden Anwendung ergeben. Alle Fragen einer Gewährleistung und Haftung, einschließlich der Gewährleistungsfrist für dieses Produkt, regeln sich nach unseren jeweils gültigen Allgemeinen Verkaufsbedingungen, sofern nicht zwingend gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen. Technische Verbesserungen behalten wir uns jederzeit vor.