

Sortencharakteristika

Beschreibung	Selbstklebende, monomer weichgemachte PVC-Folie, weiss matt, 95µ
Anwendung	Siebdruck und UV-Offset mit geeigneten Druckfarben
Zertifikate	1) Spielzeugnorm EN 71/Teil3
Empfohlene Verarbeitungstemperatur	mind. + 10°C
Temperaturbeständigkeit	- 30 bis + 80°C
Haltbarkeit bei sachgerechter Anwendung	2 Jahre *
Lagerfähigkeit bei 23°C / 50% r.F.	2 Jahre bei ungeöffneter Originalverpackung *

Physikalische Eigenschaften

Dicke	95	µm	ISO 534
Bruchdehnung längs	>160	%	DIN 53455
Zugfestigkeit längs	>26	N/mm ²	ISO 1924/1

Beschreibung

Ablösbarer Kleber R2:

Copolymere Acrylate, lösemittelfrei, hervorragende Licht- und Alterungsbeständigkeit.

Physikalische Eigenschaften

KlebkraftR2 → ablösbar	6+/- 3	N/25mm	FTM 1 24h auf Glas
------------------------	--------	--------	-----------------------

Beschreibung

Abdeckung H22

240 g/m² chlorfrei gebleichtes Kraftpapier, lösemittelfreie Silikonisierung

Physikalische Eigenschaften

Flächengewicht	240	g/m ²	ISO 536
Dicke	264	µm	ISO 534

Lager- und Verarbeitungshinweise

Empfohlene Verarbeitungstemperatur	mind. + 5°C
Temperaturbeständigkeit	- 30 bis + 90°C
Haltbarkeit bei sachgerechter Anwendung	2 Jahre
Lagerfähigkeit bei 23°C / 50% r.F.	2 Jahre bei ungeöffneter Originalverpackung *

Garantie

INTERCOAT Materialien werden unter strengen Qualitätskontrollen gefertigt und ausgeliefert. Jegliches Material, das nachweislich unser Werk mit einem Qualitätsmangel verlassen hat, wird kostenlos ersetzt. Aufgrund der vielfältigen Einsatzgebiete von Selbstklebefolien können wir nicht alle Anwendungsmöglichkeiten testen.

Alle anwendungstechnischen Angaben geben wir auf der Grundlage unserer langjährigen Kenntnisse und Erfahrungen in der Praxis, jedoch ohne Gewähr. Bei Ersteininsatz empfehlen wir vorherige Tests. Bei Fragen steht unsere Anwendungstechnik für Ihre Unterstützung jederzeit zur Verfügung.

AMC AG Divison Intercoat

Boschstr. 12
D-24568 Kaltenkirchen

Telefon: +49-(0)4191-8005-0 E-Mail: info@intercoat.de
Telefax: +49-(0)4191-2450 Internet: www.intercoat.de

* Unter Einhaltung der Lager- und Handhabungsgrundsätze

Gültig ab 28.05.2014
Änderungen vorbehalten